

INTERPLAST M1 ADITIVO RETARDANTE DE FRAGUA PARA PLASTICIDAD PROLONGADA

Descripción:

INTERPLAST M-1 es un aditivo líquido a base de polímeros orgánicos, formulado específicamente para obtener un excelente desempeño reduciendo la pérdida de asentamiento inicial de concreto por un periodo más largo.

Aplicaciones principales:

- Concreto premezclado
- Concreto colocado en climas cálidos y templados
- Cuando se requiera transportar el concreto a largas distancias
- Excelente trabajabilidad

Características / Beneficios:

- Permite transportar la mezcla a larga distancia.
- Mejora la cohesión y reduce la segregación.
- Facilita el bombeo y colocación del concreto a distancias largas.
- Proporciona un retardo controlado, dependiendo la dosis empleada.
- Reduce la exudación y contracción del concreto.
- No contiene cloruros ni agentes corrosivos
- Es compatible con la mayoría de aditivos

Normas / especificaciones:

El INTERCRETE M-1 se clasifica según norma ASTM C- 494, como tipo B

CASA MATRIZ

 Parque Industrial 48 mza. 2 #11
6to Anillo Av. Perimetral
esq. calle Transversal

 (+591) 3-3451055 - 3-3432024

SUCURSAL COCHABAMBA

 Tiquipaya - Av. 1ro de Mayo (Av. Linde)
Esquina Calle Cuba.

 (+591) 4 -4297485

SUCURSAL LA PAZ

 Av. Patiño # 105
Edificio Torre Empresarial
Titanium PS01 Of. 104

 (+591) 2 2797020

SUCURSAL EL ALTO

 Av. Julio Cesar Valdez
entre Av. Federico Avila esq.
Eduardo Diez

 (+591) 2 2832277

INTERPLAST M1

ADITIVO RETARDANTE PARA PLASTICIDAD PROLONGADA

Direcciones para su uso:

- Agregue **INTERPLAST M-1** al agua restante del amasado de la mezcla o directamente, no debe entrar en contacto directo con el cemento seco, no debe mezclarse con otros aditivos.
- Se puede agregar **INTERPLAST M-1** manualmente o con dosificadores, es un producto listo para usarse y no requiere agitación o mezclado adicional.

Dosificación:

El **INTERPLAST M-1** es usado a una dosificación 0.1 – 0.5 % por peso del cemento, se recomienda hacer ensayos previos para establecer la dosis.

Se recomienda realizar ensayos en condiciones similares a la obra para precisar las dosis requeridas, las cuales podrían variar de las recomendadas debido a las diversas condiciones de cada obra y cada tipo de materiales empleados.

Presentación:

- Cilindro 250 Kg.
- IBC 1100 kg.

Precauciones / Restricciones:

- Se debe proteger el contra el congelamiento.
- Se deberá de tener cuidado cuando se aplique en temperaturas de ambiente menores a 15°C ya que puede presentar tiempos de fraguados iniciales y finales prolongados.
- Los cambios en los tipos de cemento, agregados y temperatura modifican el desempeño de los aditivos en la mezcla de concreto, variando resultados en el concreto fresco y endurecido.
- No utilice aire para su agitación

Manejo y almacenamiento:

INTERPLAST M-1 debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil de almacenamiento: 1 año

CASA MATRIZ

Parque Industrial 48 mza. 2 #11
6to Anillo Av. Perimetral
esq. calle Transversal

(+591) 3-3451055 - 3-3432024

SUCURSAL COCHABAMBA

Tiquipaya - Av. 1ro de Mayo (Av. Linde)
Esquina Calle Cuba.

(+591) 4 -4297485

SUCURSAL LA PAZ

Av. Patiño # 105
Edificio Torre Empresarial
Titanium PS01 Of. 104

(+591) 2 2797020

SUCURSAL EL ALTO

Av. Julio Cesar Valdez
entre Av. Federico Avila esq.
Eduardo Diez

(+591) 2 2832277